

DOCKET NO.: 263522US6PCT

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

IN RE APPLICATION OF: Lutz-Peter HOENEMANN, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/EP03/07701

INTERNATIONAL FILING DATE: July 16, 2003

FOR: METHOD AND TOOL FOR PRODUCING HOLLOW MOLDED PARTS

**REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**Commissioner for Patents  
Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

<b><u>COUNTRY</u></b>	<b><u>APPLICATION NO</u></b>	<b><u>DAY/MONTH/YEAR</u></b>
Germany	102 34 014.5	26 July 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/EP03/07701. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,  
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Gregory J. Maier  
Attorney of Record  
Registration No. 25,599  
Surinder Sachar  
Registration No. 34,423

Customer Number

**22850**

(703) 413-3000  
Fax No. (703) 413-2220  
(OSMMN 08/03)

PCT/EP 03/07701  
**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**



REQU 19 AUG 2003

OMPI PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:** 102 34 014.5

**Anmeldetag:** 26. Juli 2002

**Anmelder/Inhaber:** BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen/DE

**Bezeichnung:** Verfahren und Werkzeug zur Herstellung von  
hohlen Formteilen

**IPC:** B 29 D, B 29 C

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der  
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 28. April 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
im Auftrag

**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b).

Hiebinger

A 9161  
09/00  
EDV-L

**BEST AVAILABLE COPY**

## Verfahren und Werkzeug zur Herstellung von hohlen Formteilen

## Beschreibung

5

Die Erfindung bezieht sich auf Verfahren zur Herstellung von hohlen, bevorzugt zylindrischen Formkörpern, bevorzugt mit einem Volumen von 5 cm<sup>3</sup> bis 300 cm<sup>3</sup>, in einem Werkzeugträger umfassend die Schritte

10

(i) Einfüllen der Ausgangskomponenten zur Herstellung der Formkörper in eine bevorzugt mit Trennmitteln versehene Form (iv), die einen Kern (v) aufweist, der den Hohlraum des Formkörpers definiert, wobei die Form (iv) bevorzugt einen

15

Deckel aufweist,

(ii) Öffnen der Form (iv), wobei der Formkörper durch den Kern (v) festgehalten wird,

20 (iii) Entfernen des Formkörpers vom Kern (v).

Außerdem betrifft die Erfindung Werkzeuge zur Herstellung von hohlen Formteilen enthaltend mindestens eine Form (iv) und mindestens zwei Kerne (v) und (vi), die den Hohlraum der Form-

25

teile bestimmen. Des weiteren bezieht sich die Erfindung auf Taktstraßen, die die erfindungsgemäßen Werkzeuge aufweisen.

Die Herstellung von Formteilen, beispielsweise geschäumten Polyurethanen in Werkzeugen, die in einer Taktstraße angeordnet

30

sein können, ist allgemein bekannt. Üblicherweise werden die flüssigen Ausgangsstoffe zur Herstellung der Formteile oder die geschmolzenen Thermoplasten mittels eines Mischkopfes oder einer sonstigen Dosierapparatur in eine im allgemeinen temperierte Form gegossen oder gespritzt, die anschließend verschlossen in

35

der Taktstraße weiterbewegt wird, so dass die nachfolgende Form gefüllt werden kann. Hohlräume in den Formteilen werden üblicherweise durch sogenannte Kerne erzeugt, im allgemeinen ebenfalls zylindrische, längliche und gegebenenfalls konturierte Aus-

40

stülpungen des Deckels oder häufiger des Bodens der Form. Eine Entformung erfolgt üblicherweise, indem der Deckel abgehoben wird, die zwei Teile der Form, die die Mantelfläche des Formteils definieren von Formteil weggeklappt oder weggeschoben werden und anschließend das Formteil von dem Kern, der üblicherweise die Bodenplatte darstellt oder Teil der Bodenplatte der Form ist,

45

abgezogen wird. Aufgrund der teilweise sehr langen Reaktionszeiten, bis das Formteil soweit ausgehärtet ist, dass es entformt werden kann, bestehen insbesondere Taktstraßen zur Herstellung

## 2

von Polyurethanformkörpern durch Umsetzung der reaktiven Ausgangskomponenten aus einer Vielzahl hintereinander umlaufend angeordneter Formen, um so die Dauer, bis das jeweilige Werkzeug wieder am Mischkopf zur Befüllung angelangt, auf die Reaktions-  
5 zeit abzustimmen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Verfahren zur Herstellung von hohlen, bevorzugt zylindrischen Formkörpern, bevorzugt mit einem Volumen von 5 cm<sup>3</sup> bis 300 cm<sup>3</sup>, in einem Werkzeug-  
10 träger umfassend die Schritte

- (i) Einfüllen der Ausgangskomponenten zur Herstellung der Formkörper in eine bevorzugt mit Trennmitteln versehene Form (iv), die einen Kern (v) aufweist, der den Hohlraum des Formkörpers definiert,  
15
- (ii) Öffnen der Form (iv), wobei der Formkörper durch den Kern (v) festgehalten wird,
- 20 (iii) Entfernen des Formkörpers vom Kern (v),

sowie geeignete Werkzeuge und Taktstraßen zu entwickeln, die eine höhere Produktivität aufweisen. Insbesondere sollte der Ausstoß an Formteilen pro Werkzeug erhöht werden. Dieses Ziel ist von  
25 besonderer Bedeutung, da aufgrund ihrer aufwendigen Fertigung die Werkzeuge einen wesentlichen Kostenfaktor bei der Produktion der Formteile ausmachen.

Diese Aufgaben konnten durch ein Verfahren gelöst werden, bei dem  
30 man den Formkörper außerhalb der Form (iv) vom Kern (v) entfernt, bevorzugt abstreift. Unter dem Ausdruck "außerhalb der Form" ist der Raum zu verstehen, der bei geöffneter Form außerhalb, d.h. oberhalb, unterhalb oder auf der Rückseite der die Mantelfläche des zylindrischen Formkörpers definierenden Seitenteile der Form  
35 liegt.

Insbesondere bei hohlen zylindrischen Formteilen, deren Hohlraum durch einen Kern der Form ausgebildet wird, ist die mechanische Beanspruchung bei der Entformung sehr hoch, da die elastischen  
40 Formkörper gegebenenfalls über Ausstülpungen des Kerns gezogen werden. Deshalb ist es gerade in diesen Fällen wichtig, dass die Formteile ausreichend ausgehärtet sind, um beim Ziehen des Formteils vom Kern eine Beschädigung zu vermeiden. Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird die eigentliche Form (iv) früh-  
45 zeitig geleert und kann damit erneut gefüllt werden, bevor der Formkörper vom Kern (v) entfernt wird. Die Entformung aus der eigentlichen Form (iv) kann deutlich früher als das Entfernen

## 3

des Kerns (v) aus dem zylindrischen Formteil erfolgen, da die Beanspruchungen bei der Entfernung der äußeren Formteile deutlich geringer sind als beim Entfernen des Kerns (v). Wie eingangs dargestellt ist der Kern definiert über durch den im Formkörper  
5 abzubildenden Hohlraum und entsprechend bevorzugt zylindrisch, länglich und gegebenenfalls konturiert ausgebildet. Der Kern befindet sich bevorzugt am Boden der Form, während die Befüllung der Form (iv) bevorzugt über den Deckel der Form erfolgt.

- 10 Der Kern (v), der zumindest teilweise den Hohlraum der Formkörper definiert ist erfindungsgemäß beweglich angeordnet und kann erfindungsgemäß aus der eigentlichen Form (iv), die insbesondere bei zylindrischen Formteilen mindestens eine, bevorzugt mindestens zwei, besonders bevorzugt 2 Teile, die zumindest die  
15 Kontur der Mantelfläche des Zylinders bilden sowie mindestens ein Boden und/oder Deckelteil, das dem Kern gegenüberliegend angeordnet ist, umfasst, entfernt werden. Dies stellt eine wesentliche Neuerung gegenüber dem Stand der Technik dar, der den Kern als Teil der Form beschreibt. Auch beim Öffnen der  
20 Form verbleibt der Kern mit dem Formkörper in der Form und die Entformung erfolgt ebenfalls in der Form. Lediglich der Deckel sowie die Seitenteile der Form werden üblicherweise geöffnet, d.h. beispielsweise gekippt oder aus der geschlossenen Position geklappt, um Zugang zum Formkörper zu erlangen und diesen vom  
25 Kern zu ziehen. Erfindungsgemäß sind die bevorzugt zwei Teile der Form, die die Mantelfläche des zylindrischen Formkörpers definieren sollen, sowie gegebenenfalls ein Deckel beweglich in dem Werkzeug montiert, womit ein Öffnen der Form und ein einfaches Entfernen des Kerns (v) mit dem Formteil erreicht wird.  
30 Bevorzugt wird der Kern (v) mit dem Formteil nach unten oder nach oben aus der Form (iv) entfernt. Bevorzugt werden bei der Entformung des Formteils mit dem Kern (v) aus der Form der Deckel der Form (iv) aufgeklappt oder aufgeschoben und gegebenenfalls anschließend geklappt und die Seitenteile der Form soweit von dem  
35 Formteil, das auf dem Kern (v) fixiert ist, entfernt, bevorzugt weggeschoben, dass der Kern mit dem Formteil bevorzugt nach unten aus der Form entfernt werden kann.

- Die Oberfläche der Form (iv), d.h. die Oberfläche, die mit den  
40 Ausgangskomponenten zur Herstellung des Formkörpers in Kontakt kommt, wird bevorzugt mit allgemein bekannten Trennmitteln, beispielsweise auf Wachs- oder Silikonbasis oder insbesondere wässrigen Seifenlösungen, bevorzugt eingesprüht, besonders bevorzugt automatisch eingesprüht. Die Auftragung des Trennmittels  
45 erfolgt nach dem Entfernen des Formkörpers mit dem Kern (v) aus der Form und vor dem Einfüllen der Ausgangskomponenten in die Form (iv). Beim Auftragen des Trennmittels kann der jeweilige nackte

Kern, d.h. ohne Formkörper, sich in der Form befinden. Alternativ ist es möglich, den Kern außerhalb der Form mit Trennmittel zu versehen.

- 5 In einer bevorzugten Ausführungsform weist das Werkzeug zur Herstellung der Formteile mindestens zwei Kerne (v) und (vi) auf, die abwechselnd in der Form positioniert werden. Sobald somit das Formteil in der Form (iv) soweit ausgehärtet ist, dass es zusammen mit dem einen Kern (v) aus der Form genommen werden
- 10 kann, wird der andere Kern (vi), von dem, bevorzugt parallel zur Entnahme des Kernes (v) zusammen mit dem Formteil aus der Form (iv), das im vorherigen Zyklus hergestellte Formteil entfernt wird, in der Form (iv) platziert, die dann im nächsten Schritt erneut mit den Ausgangskomponenten zur Herstellung eines weiteren
- 15 Formteils gefüllt werden. Das heißt, bevorzugt wird man parallel zur Entnahme des einen Kernes (v) mit dem neuen Formteil aus der Form (iv) das auf dem Kern (vi) befindliche Formteil abstreifen, dann die Kerne (v) und (vi) um 180° drehen und somit in ihrer Position austauschen und anschließend den Kern (vi) in die Form
- 20 (iv) einführen. In dieser bevorzugten Ausführungsform weist das Werkzeug somit mindestens zwei Kerne (v) und (vi) auf, die zu unterschiedlichen Zeiten in der Form (iv) mit den Ausgangskomponenten zur Herstellung der Formkörper umgeben werden, d.h. bevorzugt alternierend in der Form (iv) zur Herstellung der Form-
- 25 körper positioniert werden. Bevorzugt sind die Kerne (v) und (vi) derart miteinander verbunden, beispielsweise über einen gemeinsamen Drehteller oder Drehbalken, dass der Wechsel der Kerne durch ein Absenken der Apparatur, auf der die Kerne (v) und (vi) befestigt sind, aus der Form (iv), einer anschließenden Drehung
- 30 um 180° sowie ein darauf folgendes Anheben der Kerne, wobei der Kern (vi) in der Form platziert wird, erfolgen kann. Die Kerne (v) und (vi) sind somit bevorzugt direkt miteinander verbunden. Dabei kann jedes Werkzeug auch mehr als eine Form (iv) und entsprechend auch mehr als einen Kern (v) und gegebenenfalls und
- 35 bevorzugt mehr als einen Kern (vi) aufweisen. Beispielsweise können in dem Werkzeug nebeneinander zwei Formen angeordnet sein.

Bevorzugt weist das Werkzeug, in dieser Schrift auch als Werkzeugträger bezeichnet, somit mindestens zwei, bevorzugt zwei

40 Kerne (v) und (vi) auf, die bevorzugt beide relativ zur Form beweglich angeordnet sind und abwechselnd in die Form (iv) eingebracht werden können. Besonders bevorzugt weist das Werkzeug 1 bis 4 Kerne (v), 1 bis 4 Kerne (vi) und 1 bis 4 Formen (iv) auf, wobei die Anzahl an (iv), (v) und (vi) besonders bevorzugt

45 gleich ist.

## 5

Bevorzugt erfolgt somit die erfindungsgemäße Herstellung der Formkörper derart, dass man die Ausgangskomponenten zur Herstellung der Formkörper in eine mit Trennmitteln versehene Form (iv) füllt, die einen am Boden oder am Deckel, bevorzugt am Boden befestigten Kern (v) aufweist, der den Hohlraum des Formkörpers definiert und der mit mindestens einem weiteren Kern (vi) verbunden ist, der sich außerhalb der Form (iv) befindet, die Form (iv) verschließt, nach dem Öffnen der Form (iv) den Kern (v) bevorzugt nach oben oder unten, bevorzugt unten aus der durch die äußeren Wände definierten Form (iv) bewegt, durch eine Drehbewegung um  $180^\circ$  den Kern (v) gegen den Kern (vi), der keinen Formkörper festhält, austauscht, den Kern (vi) in die Form (iv) bewegt wobei der Kern (v) in eine Position geführt wird, aus der der Formkörper bei dem Entfernen des Kerns (vi) aus der Form (iv) von dem mit dem Kern (vi) verbundenen Kern (v) abgestreift werden. Das Abstreifen kann bevorzugt derart erfolgen, das beim Anheben der Kerne (v) und (vi), d.h. beim Anheben des Kerns (vi) in die Form (iv), der Kern (v) mit dem Formkörper über eine nur nach oben bewegliche Klappe oder Zange, die über eine Aussparung für den Kern verfügt, geführt wird, die zwar eine freie Bewegung des Kerns (v) nach oben oder unten zulässt, aber aufgrund der für den Formkörper zu kleinen Aussparung bei der nächsten Absenkung der Kerne (v) und (vi) den Formkörper vom Kern (v) abstreift. Dieses Abstreifen ist deutlich schonender für die Formkörper als ein Abziehen der Formkörper vom Kern, beispielsweise mit automatisierten Greifarmen. Durch dieses bevorzugte Abstreifen wird der Anteil an fehlerhaften Produkten wie gewünscht verringert.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Formkörper können aus allgemein bekannten Materialien bestehen, die aus flüssigen, erweichten oder pulverisierten Ausgangskomponenten in einer Form hergestellt werden können. Bevorzugt handelt es sich um elastische Formkörper. Besonders bevorzugt basieren die Formkörper auf thermoplastischen Kunststoffen, Gummi, und/oder Kunststoffen hergestellt aus reaktiven Ausgangskomponenten. Besonders bevorzugt sind Formkörper auf der Basis von zelligen Polyurethanelastomeren, die gegebenenfalls Harnstoffgruppen enthalten können. Besonders bevorzugt handelt es sich bei den Formkörpern um zelligen Polyurethanelastomeren mit einer Dichte nach DIN 53 420 von 200 bis 1100, bevorzugt 300 bis 800  $\text{kg/m}^3$ , einer Zugfestigkeit nach DIN 53 571 von  $\geq 2$ , bevorzugt 2 bis 8  $\text{N/mm}^2$ , einer Dehnung nach DIN 53 571 von  $\geq 300$ , bevorzugt 300 bis 700 % und einer Weiterreißfestigkeit nach DIN 53 515 von  $\geq 8$ , bevorzugt 8 bis 25  $\text{N/mm}$ . Bevorzugt handelt es sich bei den Elastomeren um mikrozellige Elastomere auf der Basis von Polyisocyanat-Polyadditionsprodukten, bevorzugt mit Zellen mit einem Durchmesser von 0,01 mm bis 0,5 mm, besonders bevorzugt 0,01 bis 0,15 mm.

## 6

- Elastomere auf der Basis von Polyisocyanat-Polyadditionsprodukten und ihre Herstellung sind allgemein bekannt und vielfältig beschrieben, beispielsweise in EP-A 62 835, EP-A 36 994, EP-A 250 969, DE-A 195 48 770 und DE-A 195 48 771. Bevorzugt weisen die zelligen Polyisocyanat-Polyadditionsprodukte einen Druckverformungsrest kleiner 25 % nach DIN 53 572, wobei als Prüfkörper Würfel der Abmessung 40 mm x 40 mm x 30 mm ohne Silikonanstrich verwendet werden, die Prüfung bei konstanter Verformung erfolgt, wobei die Prüfkörper um 40 % zusammengedrückt und 22 Stunden bei 80 °C im Umluftschrank gehalten werden, die Prüfeinrichtung nach der Entnahme aus dem Wärmeschrank 2 Stunden im zusammengedrückten Zustand auf Raumtemperatur abgekühlt wird, anschließend der Prüfkörper aus der Prüfeinrichtung entnommen wird und 10 min  $\pm$  30 s nach der Entnahme der Prüfkörper aus der Prüfeinrichtung die Höhe der Prüfkörper auf 0,1 mm genau gemessen wird. Bei den Ausgangskomponenten zur Herstellung der Formkörper handelt es somit bevorzugt um eine Reaktionsmischung enthaltend (a) Isocyanate und (b) gegenüber Isocyanaten reaktive Verbindungen, mit der zellige Polyurethanelastomere als Formkörper hergestellt werden. Die Herstellung der Polyisocyanat-Polyadditionsprodukte kann nach allgemein bekannten Verfahren erfolgen, beispielsweise indem man in einem ein- oder zweistufigen Prozess die folgenden Ausgangsstoffe einsetzt:
- 25 (a) Isocyanat,  
(b) gegenüber Isocyanaten reaktiven Verbindungen,  
(c) Wasser und gegebenenfalls  
(d) Katalysatoren,  
(e) Treibmittel und/oder
  - 30 (f) Hilfs- und/oder Zusatzstoffe, beispielsweise Polysiloxane und/oder Fettsäuresulfonate.

- Die Oberflächentemperatur der Forminnenwand beträgt üblicherweise 40 bis 95°C, bevorzugt 50 bis 90°C. Die Herstellung der Formteile wird vorteilhafterweise bei einem NCO/OH-Verhältnis von 0,85 bis 1,20 durchgeführt, wobei die erwärmten Ausgangskomponenten gemischt und in einer der gewünschten Formteildichte entsprechenden Menge in die bevorzugt beheizte, bevorzugt dichtschießende Form (iv) gebracht werden. Die Formteile sind nach 1 bis 60 Minuten ausgehärtet und damit entformbar. Die Menge des in die Form (iv) eingebrachten Reaktionsgemisches wird üblicherweise so bemessen, dass die erhaltenen Formkörper die bereits dargestellte Dichte aufweisen. Die Ausgangskomponenten werden üblicherweise mit einer Temperatur von 15 bis 120°C, vorzugsweise von 30 bis 110°C, in das Formwerkzeug eingebracht. Die Verdichtungsgrade zur Herstellung der Formkörper liegen zwischen 1,1 und 8, vorzugsweise zwischen 2 und 6. Nach einer besonders



vorteilhaften Ausführungsform wird in einem zwei-stufigen Prozess zunächst ein NCO-gruppenhaltiges Prepolymeres hergestellt. Dazu wird die Komponente (b) mit (a) im Überschuss üblicherweise bei Temperaturen von 80°C bis 160°C, vorzugsweise von 110°C bis 150°C, zur Reaktion gebracht. Die Reaktionszeit ist auf das Erreichen des theoretischen NCO-Gehaltes bemessen. Bevorzugt erfolgt demnach die erfindungsgemäße Herstellung der Formkörper in einem zweistufigen Verfahren, indem man in der ersten Stufe durch Umsetzung von (a) mit (b) ein Isocyanatgruppen aufweisendes Prepolymer herstellt und dieses Prepolymer in der zweiten Stufe in einer Form mit einer Vernetzerkomponente enthaltend gegebenenfalls die weiteren eingangs dargestellten Komponenten umsetzt. Die Ausgangskomponenten (a) bis (f) sind beispielsweise ausführlich in den Schriften DE-A 195 48 770 und DE-A 195 48 771 dargestellt und dem Fachmann zudem allgemein bekannt.

Das erfindungsgemäße Verfahren erfolgt bevorzugt kontinuierlich, besonders bevorzugt vollständig automatisiert, in einer Taktstraße, die mindestens 4, bevorzugt 30 bis 300, besonders bevorzugt 50 bis 200 Werkzeuge umfasst. In dieser Taktstraße werden die einzelnen Werkzeuge üblicherweise an den folgenden Stationen bearbeitet:

- Formenbefüllstation, gegebenenfalls mit mehreren Mischköpfen
- Formenschließstation, in der die befüllten Formen oder Formennester zur Erzielung einer gleichmäßigen Aushärtens der produzierten Formteile üblicherweise mit einem Abdeckelement versehen werden,
- Aushärtebereichzuführung für gegebenenfalls mehrere nebeneinander angeordnete
- Aushärtebereiche, die üblicherweise wie bevorzugt auch die Formen selbst beheizbar sind,
- Formenöffnungsstation, in der die Formen bzw. Deckel geöffnet werden,
- Entformstation, in welcher die ausgehärteten Formteilrohlinge auf dem Kern (v) aus der jeweiligen Form genommen wird und wo bevorzugt gleichzeitig der Formkörper vom Kern (vi) gestreift wird, besonders bevorzugt mit direkt anschließendem Austausch der Kerne, wobei der Kern (vi) nach dem Abstreifen des Formkörpers in der Form platziert wird und der Kern (v) mit dem neuen Formkörper in die Position zum Abstreifen des Formkörpers rückt,

## 8

- gegebenenfalls Qualitätskontroll- und/oder Nachbearbeitungsstation für den oder die Formkörper auf dem oder den aus der Form entfernten Kern(en) (v),
- 5 • Reinigungstrecke, in der die Formenwerkzeuge gereinigt, gegebenenfalls von Werkstoffrückständen befreit und dann mit einem Trennmittel versehen werden, bevor sie wieder zur
- Befüllstation 4 gefördert werden, wo die Form oder die Formen
- 10 (iv) erneut befüllt werden.

Besonders bevorzugt wird der Formkörper 1 min bis 60 min nach dem Öffnen der Form (iv) und somit der Herausnahme aus der Form (iv) vom Kern (v) entfernt.

15

- Die Fixierung der hergestellten Formkörper auf dem Kern (v) außerhalb der Form, d.h. mit der frei zugänglichen äußeren Oberfläche der Formkörper, bietet zudem den wesentlichen Vorteil, dass eine automatisierte Qualitätskontrolle durchgeführt
- 20 werden kann, ohne dass die Periode bis zur nächsten Befüllung der Form verlängert werden muss. Die Qualitätskontrolle kann beispielsweise durch allgemein bekannte optische Methoden erfolgen. Bevorzugt wird somit der Formkörper außerhalb der Form (iv) vor dem Entfernen vom Kern (v) einem Soll-Ist-Ver-
- 25 gleich unterzogen. Bevorzugt wird mit der Qualitätskontrolle eine Sortierung der hergestellten Formkörper, d.h. Aussortierung fehlerhafter Produkte, kombiniert. Ein weiterer Vorteil dieser Fixierung der Formkörper auf dem Kern außerhalb der Form ist die Möglichkeit, die Formkörper nachzubehandeln, beispiels-
- 30 weise indem man den Formkörper außerhalb der Form (iv) vor dem Entfernen vom Kern (v) bearbeitet, beispielsweise entgratet, graviert, poliert und/oder mit anderen Formteilen, beispielsweise Ringen, Kappen oder Einlegern, verbindet, beispielsweise durch einclipsen, überstreifen und/oder ein- und/oder verklemmen.

35

- Erfindungsgemäß ist somit auch ein Werkzeugträger zur Herstellung von hohlen Formteilen enthaltend mindestens eine Form (iv) und mindestens zwei Kerne (v) und (vi), die den Hohlraum der Formteile bestimmen, wobei die Kerne (v) und (vi) abwechselnd in der
- 40 Form (iv) positioniert werden können. Dabei sind die bevorzugt zylindrischen Kerne (v) und (vi) bevorzugt parallel ausgerichtet und parallel zur Längsachse der Kerne beweglich angeordnet, d.h. die Kerne können nach oben und/oder unten aus der Form (iv) bewegt werden. Besonders bevorzugt sind die Kerne (v) und (vi)
- 45 drehbar montiert, wobei die gemeinsame Drehachse parallel zur Längsachse der Kerne und mittig zwischen den Kernen (v) und (vi) liegt. Beispielsweise können die Kerne (v) und (vi) auf einem

## 9

- gemeinsamen Drehteller oder einem drehbaren Balken oder Stange montiert sein, wobei der Abstand des Kerns (v) und der Abstand des Kerns (vi) jeweils von der Drehachse gleich sind. Bevorzugt ist ein Werkzeugträger, der eine Form (iv) umfassend bevorzugt
- 5 zwei Seitenteile, die zumindest die Mantelfläche des herzustellenden Formkörpers definieren, mindestens ein, bevorzugt ein Deckelteil sowie ein Bodenteil, das mittig einen in die Form ragenden Kern (v) aufweist, der den Hohlraum des herzustellenden Formkörpers definiert und nach unten aus der Form (iv) beweglich
- 10 angeordnet und mit einem weiteren Kern (vi) drehbar um eine Drehachse, die parallel zur Längsachse der Kerne (v) und (vi) sowie des zylindrischen Formkörpers verbunden ist, sowie bevorzugt eine Vorrichtung zum Abstreifen des Formkörpers vom Kern (v) enthält.
- 15 Bevorzugt enthält der Werkzeugträger eine Vorrichtung, bevorzugt eine Klappe, mit der die Formkörper vom Kern (v) abgestreift werden. Wie bereits dargestellt ist der Werkzeugträger bevorzugt beweglich in einer bevorzugt umlaufenden und kontinuierlich betriebenen Taktstraße mit relativ zum Werkzeugträger örtlich
- 20 fixiertem Mischkopf zur Einfüllung der Ausgangskomponenten zur Herstellung der Formkörper in die Form (iv) angeordnet.

Ein beispielhaftes, erfindungsgemäßes Werkzeug ist in verschiedenen Arbeitsstufen in den Figuren 1 bis 4 dargestellt.

- 25 In den Figuren ist ein Werkzeugträger mit zwei Formen (iv) und jeweils zwei Kernen (v) und (vi) in vier Stufen des Verfahrens dargestellt. Die Deckel der Formen (iv) sind mit (vii) gekennzeichnet, die zwei Seitenteile einer Form (iv) mit (viii) bzw. (ix). Die Klappe zum Abstreifen eines Formteils vom Kern ist
- 30 mit (x) bezeichnet. Der Drehteller oder Drehbalken ist mit (xi) gekennzeichnet.

- In der Figur 1 ist die Form geöffnet, d.h. der Deckel aufgeklappt und die Seitenteile vom Formteil weggeschoben. Die im
- 35 vorherigen Arbeitsgang in der Form (iv) hergestellten und auf den Kernen (vi) befindlichen Formteile (xii) befinden sich über dem Abstreifer (x), die neuen Formteile (xiii) auf den Kernen (v) sind noch in der Form (iv).

- 40 Figur 2 stellt die Situation dar, nachdem der Drehbalken (xi) mit den Kernen (v) und (vi) sowie den Formteilen (xiii) aus der Form abgesenkt wurde. Die Klappe (x) hat die Formteile (xii) von den Kernen (vi) gestreift.

10

In Figur 3 befinden sich nach der Drehung des Balkens (xi) um 180° sowie Anheben der Kerne (v) und (vi) und des Balkens (xi) die Kerne (vi) in der Form (iv) und die Kerne (v) mit den neuen Formteilen (xiii) "oberhalb" der Klappe (x).

5

In Figur 4 wurde die Form (iv) geschlossen, indem die Seitenteile (viii) und (ix) zugeschoben und die Deckel (vii) zuklappt wurde. Durch das Verschieben der Seitenteile (viii) wurde auch die Klappe (x) von den Kernen (v) und den neuen Formteilen (xiii)

10 weg bewegt. Dadurch klappte die Klappe (x) herunter und wird beim Öffnen der Form (iv) entsprechend wieder unter die Formteile (xiii) geschoben (siehe Figur 1).

Der nach Figur 4 folgende Arbeitsschritt ist der Figur 1 zu entnehmen, d.h. die in den Figuren 1 bis 4 dargestellten Positionen bzw. Arbeitsschritte würden bevorzugt kontinuierlich betrieben.

20

25

30

35

40

45

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von hohlen Formkörpern in einem  
5 Werkzeugträger umfassend die Schritte
- (i) Einfüllen der Ausgangskomponenten zur Herstellung der  
Formkörper in eine Form (iv), die einen Kern (v) auf-  
weist, der den Hohlraum des Formkörpers definiert,  
10
- (ii) Öffnen der Form (iv), wobei der Formkörper durch den  
Kern (v) festgehalten wird,
- (iii) Entfernen des Formkörpers vom Kern (v),  
15
- dadurch gekennzeichnet, dass man den Formkörper außerhalb der  
Form (iv) vom Kern (v) entfernt.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass  
20 man die Formkörper in einer Taktstraße umfassend mindestens  
4 Werkzeugträger herstellt.
3. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der  
Werkzeugträger mindestens zwei Kerne (v) und (vi) aufweist,  
25 die abwechselnd in die Form (iv) eingebracht werden.
4. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man  
die Ausgangskomponenten zur Herstellung der Formkörper in  
eine mit Trennmittel versehene Form (iv) füllt, die einen am  
30 Boden oder am Deckel befestigten Kern (v) aufweist, der den  
Hohlraum des Formkörpers definiert und der mit mindestens  
einem weiteren Kern (vi) verbunden ist, der sich außerhalb  
der Form (iv) befindet, die Form (iv) verschließt, nach dem  
Öffnen der Form (iv) den Kern (v) nach unten aus der durch  
35 die äußeren Wände definierten Form (iv) bewegt, durch eine  
Drehbewegung um 180° den Kern (v) gegen den Kern (vi), der  
keinen Formkörper festhält, austauscht, den Kern (vi) in die  
Form (iv) bewegt wobei der Kern (v) in eine Position gerät,  
aus der die Formkörper bei dem Entfernen des Kerns (vi) aus  
40 der Form (iv) von dem mit dem Kern (vi) verbundenen Kern (v)  
abgestreift werden.

## 2

5. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Formkörper auf thermoplastischen Kunststoffen, Gummi, und/oder Kunststoffen hergestellt aus reaktiven Ausgangskomponenten in der Form (iv) basieren.
- 5 6. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Ausgangskomponenten zur Herstellung der Formkörper um eine Reaktionsmischung enthaltend (a) Isocyanate und (b) gegenüber Isocyanaten reaktive Verbindungen handelt, mit der zellige Polyurethanelastomere als Formkörper hergestellt werden.
- 10 7. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper 1 min bis 60 min nach dem Öffnen der Form (iv) vom Kern (v) entfernt wird.
- 15 8. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper außerhalb der Form (iv) vor dem Entfernen vom Kern (v) einem Soll-Ist-Vergleich unterzogen wird.
- 20 9. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper außerhalb der Form (iv) vor dem Entfernen vom Kern (v) bearbeitet wird.
- 25 10. Werkzeug zur Herstellung von hohlen Formteilen enthaltend mindestens eine Form (iv) und mindestens zwei Kerne (v) und (vi), die den Hohlraum der Formteile bestimmen, dadurch gekennzeichnet, dass die Kerne (v) und (vi) abwechselnd in der Form (iv) positioniert werden können.
- 30 11. Werkzeug gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Kerne (v) und (vi) parallel ausgerichtet und parallel zur Längsachse der Kerne beweglich angeordnet sind.
- 35 12. Werkzeug gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Kerne (v) und (vi) drehbar montiert sind, wobei die gemeinsame Drehachse parallel zur Längsachse der Kerne und mittig zwischen den Kernen (v) und (vi) liegt.
- 40 13. Werkzeug gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeug eine Vorrichtung aufweist, mit der der Formkörper vom Kern (v) abgestreift wird.

## 3

14. Werkzeug gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass  
das Werkzeug beweglich in einer bevorzugt umlaufenden und  
kontinuierlich betriebenen Taktstraße mit relativ zum Werk-  
zeug örtlich fixiertem Mischkopf zur Einfüllung der Ausgangs-  
komponenten zur Herstellung der Formkörper in die Form (iv)  
angeordnet ist.
15. Taktstraße zur Herstellung von Formkörpern, dadurch gekenn-  
zeichnet, dass die Taktstraße mindestens ein Werkzeug gemäß  
Anspruch 10 aufweist.

## Verfahren und Werkzeug zur Herstellung von hohlen Formteilen

## Zusammenfassung

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von hohlen Formkörpern in einem Werkzeugträger umfassend die Schritte

10 (i) Einfüllen der Ausgangskomponenten zur Herstellung der Formkörper in eine Form (iv), die einen Kern (v) aufweist, der den Hohlraum des Formkörpers definiert,

(ii) Öffnen der Form (iv), wobei der Formkörper durch den Kern (v) festgehalten wird,

15

(iii) Entfernen des Formkörpers vom Kern (v),

indem man den Formkörper außerhalb der Form (iv) vom Kern (v) entfernt.

20

25


30

35


40


45






Figur 2





Figur 4



This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images  
problems checked, please do not report the  
problems to the IFW Image Problem Mailbox**